



PPG Fiber Glass Europe

Mata emulsyjna Mat 92

Mat 92 jest matą emulsyjną ogólnego zastosowania złożoną z ciętego włókna szklanego przeznaczoną do przetwarzania metodą ręczną.

Mata jest miękka i doskonale przetwarza się w skomplikowanych formach.

Bez trudu można uzyskać stosunek żywicy w macie szklanej od 1,8 : 1 do 2,8 : 1. Mat 92 jest przeznaczona do przetwarzania ze wszystkimi rodzajami nienasyconych żywic poliestrowych. Żywica szybko zwilża włókno szklane i szybko rozpuszcza łączące włókna spoiwo.

KORZYŚCI:

- Doskonale układa się w skomplikowanych formach.
- Dobra charakterystyka absorpcji żywicy
- Szybkie przesączenie żywicą
- Szybkie rozpuszczanie lepiszcza łączącego cięte włókna szklane
- Dobre odpowietrzanie
- Aprobata Llyd's Register of Shipping





PPG Fiber Glass Europe

Mata emulsyjna Mat 92

Opis produktu

Właściwość	Opis
Rodzaj szkła	E
Rodzaj lepiszcza	Emulsyjne
Średnica włókna μm	11
Promotor	Silan
Dostępne gramatury g/m^2	300, 400, 600 & 900
Szerokość maty m	0.95, 1.27 & 1.37

Opakowanie.

- Każda rolka znajduje się w worku polietylenowym i w opakowaniu kartonowym
- Na palecie znajduje się 12 lub 16 rolek maty szklanej w zależności od szerokości rolki
- Średnica rolki wynosi 30cm
- Masa rolki (dla 0,95) wynosi 30kg
- Palety są zabezpieczone folią

Magazynowanie.

Produkt powinien być magazynowany w oryginalnych opakowaniach chroniącymi przed uszkodzeniem. Zaleca się przechowywanie mat szklanych w temperaturze nie przekraczającej 25°C i wilgotności względnej wynoszącej 65% \pm 10%.

Matę szklaną w opakowaniach kartonowych najlepiej przechowywać cały czas w pozycji pionowej.

W przypadku magazynowania kartonów z matą szklaną w pozycji poziomej należy unikać składowania więcej niż trzech kartonów w jednym rzędzie.



PPG Fiber Glass Europe

Email: fgeurope@ppg.com
Telephone: +31 598 313 216
Fax: +31 598 313 649
www.ppgfiberglass.com

Dystrybutor:
Baltazar Kompozyty Sp. z o.o.,
ul. Knyszyńska 4/4,
80-180 Gdańsk
www.baltazarkompozyty.pl