

BÜFA®-KLEBEHARZ 0124

Izofталowa pasta klejąca

Prod. No. 740-0124

Opis produktu

BÜFA®-Klebeharz 0124 jest przyspieszoną, niezbrojoną pastą klejącą na bazie żywicy izofталowej. Cechuje ją dobra odporność termiczna i znakomite własności wytrzymałościowe. BÜFA®-Klebeharz 0124 zawiera wskaźnik utwardzacza, który zmienia barwę produktu po dodaniu nadtlenu. BÜFA®-Klebeharz 0124 może być aplikowana zarówno ręcznie jak i za pomocą odpowiednich maszyn.

Zastosowanie

BÜFA®-Klebeharz 0124 nadaje się do klejenia utwardzonych laminatów, poddawanych wysokim obciążeniom dynamicznym.

Specyfikacja

Właściwości	Metoda testowa	Wartość	Jednostka
Gęstość przy 20 °C		ca.1,22	g/ml
Lepkość przy 20°C Brookfield RV/DV-II Spl 95 rpm 5	ISO 2555	500 000 - 650 000	mPas
Zawartość styrenu		30 - 34	%
Punkt zapłonu	DIN 53 213	+ 32	° C
Zbrojenie		nie	
Wskaźnik utwardzacza		tak	

Utwardzanie

Reaktywność:

Metoda BÜFA, zgodna z normą DIN 16 945 6.2.2.1
(100 g pasty klejącej + 2 ml Butanox M-50)

20 - 30 °C	45 - 55 min
20 °C - Tmax	60 - 75 min
Tmax	100 - 140 °C

Czas żelowania przy temp. 20 °C w kubku

100 g produktu + 2 ml Butanox M-50:

45 - 55 min

Uwaga!

Informacje powyższe dotyczą wyłącznie używania wymienionego katalizatora w podanym dozowaniu. Użycie innych produktów bądź nieprzestrzeganie podanego dozowania może dawać inne wyniki.

BÜFA®-KLEBEHARZ 0124

Izofталowa pasta klejąca

Prod. No. 740-0124

Zastosowanie/ Przetwarzanie/ Dozowanie

Po dokładnym wymieszaniu pasty klejącej z utwardzaczem, powinno się ją przelać do drugiego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Ma to na celu zapewnienie jednolitej zawartości utwardzacza w całej masie produktu. Jeśli to możliwe zaleca się dodatkowe wygrzanie wytworzonych elementów przez ok 6 godzin w temp ok 80°C w celu uzyskanie optymalnych właściwości produktu.

Magazynowanie

Produkt musi być przechowywany w chłodnym miejscu, w zamkniętych pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem światła słonecznego. W fabrycznie zamkniętych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze magazynowania do 20 °C okres przechowywania wynosi 3 miesiące. Czasy żelowania i utwardzania mogą się zmieniać wraz z upływem czasu przechowywania.

Uwaga: Podane powyżej informacje oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Biorąc pod uwagę mnogość czynników mogących wpływać na warunki przetwórcze i zastosowanie naszego produktu, użytkownik produktu nie jest zwolniony z przeprowadzenia własnych testów i badań. Niniejsze informacje nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja pewnych własności lub przydatności produktu do określonych celów. Odpowiedzialnością odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również obowiązujących przepisów i ustaw. Należy przestrzegać również informacji zawartych w najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

BÜFA Gelcoat Plus GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
gelcoatplus@buefa.de
www.buefa.de
www.buefagelcoatplus.com

A company of BÜFA and DSM Composite Resins